Accro-Sys 3000

RESINE D'ACCROCHAGE ADJUVANT POLYMERE POUR L'AMELIORATION DES LIANTS HYDRAULIQUES

PROPRIETES

Accro-Sys 3000 est une résine d'accrochage, adjuvant polymère permettant d'améliorer les liants hydrauliques.
Accro-Sys 3000 permet d'augmenter les résistances mécaniques et l'adhérence des mortiers qui sont plus tenaces et élastiques, d'une excellente cohésion en faible épaisseur, plus résistants à l'abrasion et à la fissuration avec moins de retrait, plus denses, légèrement fluidifiant (5% d'eau) et retardateur de prise, ils résistent mieux à la pénétration de l'eau comme des hydrocarbures, permet également de modifier la chaux et le plâtre

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----------liquide crémeux
- Couleur----------blanc laiteux
- Odeur ----------Caractéristique
- Densité ----------1
- Point éclair----------néant
- pH (10%v/v)----------6 – 8
- Dilution----------dispersable dans l'eau

UTILISATIONS

Adjuvant polymère en phase aqueuse spécialement formulé pour la confection de barbotine d'accrochage ou de mortier à base de liants hydrauliques, les mortiers de réparation, les masses de ragréages, les ciments colles, les enduits et sous enduits, les crépis ciments... **Accro-Sys 3000** consolide les propriétés des coulis et mortiers dans lesquels il est incorporé et en améliore - adhérence - flexibilité - traction - compression - imperméabilité - porosité - résistance à l'impact - fissuration - plasticité.

Domaine d'emploi :
+ Gobetis + Barbotine d'accrochage pour chape et enduit + Chapes minces + Chapes anti-usure + Reprises d'épaufrures + Joints de maçonneries + Ragréages de sols + Chapes auto-lissantes.

UTILISATEURS

Accro-Sys 3000 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Accro-Sys 3000 sera utilisé à une température > à 7°C. Les supports seront préparés conformément aux spécifications DTU. Les supports seront encore mouillés ou à remouiller.

⇨1 Préparation de gobetis :
Gâcher à consistance d'un coulis 1 volume de ciment et 1 volume de **Accro-Sys 3000**. Etaler le gobetis ainsi réalisée en couche mince à l'aide d'une brosse, sur ce gobetis frais mais sec réaliser le revêtement.

⇨2 Préparation de barbotine :
Diluer 1 volume dans 5 volumes d'eau, à l'aide de cette solution gâcher à consistance d'un coulis 1 volume de ciment et 1 volume de sable. Etaler la barbotine ainsi réalisée en couche mince à l'aide d'un balai, sur cette barbotine fraîche et poisseuse réaliser chape et revêtement.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

⇨3 Préparation de chape revêtement :
Diluer 1 volume dans 10 volumes d'eau, à l'aide de cette solution gâcher à consistance souhaitée (truellable) 1 volume de ciment et 2 volumes de sable (0-3mm). Etaler (talocher) sur la barbotine encore poisseuse (épaisseur minimum = 2 X taille du grain).

⇨4 Préparation de chape auto-lissante :
Avec 2,5 kg de **Accro-Sys 3000** pour 50 kg de ciment (dosage sable, gravillons et ferraillage selon convenance). Couler directement sur le support mouillé.

Délai de mise en service :
- trafic piéton : 1 jour
- trafic léger : 4 jours
- trafic lourd : 15 jours
- peintures : 21 jours

Consommation :
Moyenne : 5% du poids de ciment, barbotine : 0,05 l à 0,1 l/m², chape : 0,1 l/m²/cm d'épaisseur.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.